

永柳工業(株)製 F K M 物理特性表

試験項目		単 位	試験値		備 考
			F 6 5 0	F 7 5 1	
常態特性	硬 さ	ポイント	A 6 1	A 7 2	デュロメータ A
	引張り強さ	M p a	1 2 . 9	1 3 . 1	JIS K6251
	伸 び	%	3 0 9	2 2 0	
圧縮永久歪		%	1 2	1 3	120 x70h JIS K6262
耐老化性	硬さ変化量	ポイント	+ 1	0	150 x70h JIS K6257
	引張強さ変化率	%	+ 9 . 9	+ 1 1 . 6	
耐油性	体積変化率	%	+ 2 . 5	+ 2 . 0	100 x70h 2号絶縁油 JIS K6258
	引張強さ変化率	%	- 1 5 . 5	- 1 0 . 6	

この数値は実測値であり、この数値を保証するものではありません

©2010 NAGAYANAGI CO.,LTD.